

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-250123

(43)Date of publication of application : 27.09.1996

(51)Int.Cl.

H01M 4/62

C08L 9/08

C09J109/10

H01M 4/02

(21)Application number : 07-074541

(71)Applicant : JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO
LTD

(22)Date of filing : 07.03.1995

(72)Inventor : KASAI KIYOSHI
MEYA MITSURU
HIRAHARU AKIO

(54) AQUEOUS BINDER FOR FORMING BATTERY ELECTRODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To manufacture an aqueous binder for forming a battery electrode less in a characteristic change, by preparing the aqueous binder having the main component of styrene-butadiene copolymer latex wherein butadiene bond containing quantity and gel containing quantity are specified.

CONSTITUTION: Styrene-butadiene copolymer latex (a particle diameter of 0.01-0.5 μ m degree), having butadiene bond containing quantity of 40-98wt.% and a gel containing quantity (polymer solubility to toluene) is 20-74wt.%, is prepared to manufacture an aqueous binder for forming a battery electrode. This latex solution is mixed with carbonaceous material, an active material, (a mean particle diameter of 0.1-50 μ m degree) to be applied onto a base material to be dried, thereby obtaining a battery electrode for a secondary battery. Consequently, a secondary battery can be obtained which is many in the number of a charge/discharge frequency and bearable in use and preservation for a long time.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-250123

(43) 公開日 平成8年(1996)9月27日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	片内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 M 4/62			H 0 1 M 4/62	Z
C 0 8 L 9/08	L B D		C 0 8 L 9/08	L B D
C 0 9 J 109/10	J D N		C 0 9 J 109/10	J D N
H 0 1 M 4/02			H 0 1 M 4/02	D

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全 5 頁)

(21) 出願番号	特願平7-74541	(71) 出願人	000004178 日本合成ゴム株式会社 東京都中央区築地2丁目11番24号
(22) 出願日	平成7年(1995)3月7日	(72) 発明者	笠井 澄 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内
		(72) 発明者	目野 充 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内
		(72) 発明者	平谷 晃男 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内

(54) 【発明の名称】 電池電極形成用水系バインダー

(57) 【要約】

【目的】 サイクル性、保存特性、安全性に優れた電池電極形成用水系バインダーを得る。

【構成】 ブタジエン含量が40～98重量%、かつゲル含量が20～74重量%であるスチレンブタジエンラテックスを主成分とすることを特徴とする電池電極形成用水系バインダー。

(2)

特開平8-250123

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ブタジエン結合含量が40～98重量％、かつゲル含量が20～74重量％であるスチレンブタジエン共重合体ラテックスを主成分とすることを特徴とする電池電極形成用水系バインダー。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はサイクル性、保存特性、安全性に優れた電池電極形成用水系バインダーに関するものである。

【従来の技術】近年、電子機器の小型化軽量化は目ざましく、それに伴ない電源となる電池に対しても小型軽量化の要望が非常に大きい。かかる要求を満足するには従来の一般的な水系電解液を用いた電池では不可能なことから、非水系電池が注目されている。かかる非水系電池は小型、軽量化という点で優れた性能を有しており、リチウム電池に代表される一次電池、さらにはリチウム／二酸化チタン二次電池などが提案されており、その一部についてはすでに実用化されている。しかしながら、かかる非水系電池は高エネルギー密度、小型軽量化といった性能面では優れているものの、鉛電池に代表される水系電池に比べ出力特性に難点があり、広く一般に用いられるまでに至っていない。特に出力特性が要求される二次電池の分野ではこの欠点が実用化を妨げている一つの要因となっている。非水系電池が出力特性に劣る原因は水系電解液の場合イオン電導度が高く、通常10⁻¹Ω-1CM-1オーダーの値を有するのに対し、非水系の場合通常10⁻²～10⁻⁴Ω-1CM-1と低いイオン電導度しか有していないことに起因する。かかる問題点を解決する一つの方法として電極面積を大きくすること、すなわち薄

10

20

30

40

50

2

るためにバインダー性能に劣り、また、高いブタジエン結合含量のスチレンブタジエン共重合体ラテックスでは粒子が柔らかいため電極活物質粒子の表面に付着した後、電池使用中に変形移動するためと考えられるが、電池の使用における特性変化が生じるとの問題があった。

【発明が解決しようとする課題】上記の状況をもとに、本発明では炭素質材料を電極活物質とする電池、主に二次電池において、電池使用中あるいは保存中において特性変化の少ない性能を示す電極を形成するための水系バインダーを提供する。

【0002】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、各種の水系ポリマーラテックスを鋭意検討し、従来、電流効率と特性変化の点で使用できないとされていたゲル含量の低いスチレンブタジエン共重合体ラテックスでも特性変化の少ない電池電極が形成されることを見出し、本発明に到達した。すなわち本発明は、活物質である炭素質材料と混合し基材上に塗布した後、乾燥して電池電極を形成するにおいて用いるブタジエン結合含量が40～98重量％、かつゲル含量が20～74重量％であるスチレンブタジエン共重合体ラテックスを主成分とすることを特徴とする電極形成用水系バインダーである。

【0003】以下に本発明を詳細に説明する。本発明のスチレンブタジエン共重合体ラテックスは通常の乳化重合法で合成されるものであり、ブタジエン結合含量が40～97重量％、好ましくは40～90重量％、スチレン3～60重量％、好ましくは10～60重量％、スチレンおよびブタジエンと共重合可能なその他のポリマー0～50重量％である。ブタジエン結合含量が40重量％未満の場合は電極の接着強度および柔軟性に欠ける。また98重量％を超えると接着強度に欠ける。スチレンおよびブタジエン以外の共重合可能なモノマーを使用することができ、例えば、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリロニトリル、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートなどのエチレン性不飽和カルボン酸エステル、さらにアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、フマル酸、マレイン酸などのエチレン性不飽和カルボン酸を使用することができる。特にエチレン性不飽和カルボン酸としてはイタコン酸、フマル酸、マレイン酸等のジカルボン酸を使用することが、電極の接着強度の面で好ましい。さらに該ポリマーのゲル含量が20～74重量％、好ましくは30～70重量％である。ここでゲル含量とは、トルエンに対するポリマーの溶解度である。スチレンブタジエン共重合体ラテックスのポリマーのゲル含量が74重量％を超えると本用途でのポリマーのバインダー性能が不足して接着強度が劣り、これに対応するためにバインダー量を増やすと過電圧が上昇するとの問題があり、高い特性の電池を得ることができな

(3)

特開平8-250123

3

4

い。一方、ゲル含量が20重量%未満では、電極を形成し加熱乾燥するときにポリマーフローが生じて活物質を過渡に覆い、やはり過電圧が上昇し使用できなくなる。このため、本発明のスチレンブタジエン共重合体ラテックスのポリマーのゲル含量は20〜74重量%であり、好ましくは30〜70重量%、さらに好ましくは40〜60重量%である。ゲル含量がなぜこのように大きな影響を電池特性に与えるかは定かではないが、バインダーが電池電極活物質の結着のために不可欠の材料であるとともに、活物質粒子の表面を覆うことで活物質の活性を落とす作用をすることによると考えられる。ゲル含量の調整には、重合温度の調整、重合開始剤量の調整、重合転化率の調整、連鎖移動剤量の調整などの一般的な方法が用いられる。特に限定するものではないが、好ましくは該スチレンブタジエン共重合体ラテックスの粒子径は0.01〜0.5 μm 、より好ましくは0.01〜0.3 μm である。

【0004】該ラテックスの配合量は特に限定するものではないが、通常負極活物質100重量部に対して0.1〜20重量部、好ましくは0.5〜10重量部である。0.1重量部未満では良好な接着力が得られず、20重量部を超えると過電圧が著しく上昇し電池特性に悪影響をおよぼす。また、塗工液の固形分濃度は特に限定するものではないが、通常30〜65重量%、好ましくは40〜65重量%である。さらに本発明の電池電極には、添加剤として水溶性増粘剤を本発明のスチレンブタジエン共重合体ラテックス固形分100重量部に対して2〜60重量部用いてもよい。水溶性増粘剤としては、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、エチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸（塩）、酸化スターチ、リン酸化スターチ、カゼインなどが含まれる。本発明の電池電極は、活物質とスチレンブタジエン共重合体ラテックスと必要に応じて水溶性増粘剤からなるが、必ずしもこれ以外の成分を排除するものではない。例えば、ヘキサメタリン酸ソーダ、トリポリリン酸ソーダ、ピロリン酸ソーダ、ポリアクリル酸ソーダなどの分散剤、さらにラテックスの安定化剤としてのノニオン性、アニオン性界面活性剤などの添加剤を加えたものも含まれる。本発明で用いる炭素質材料の平均粒径は電極効率の低下、スラリーの安定性の低下、また得られる電極の塗膜内での粒子間抵抗の増大などの問題より、0.1〜50 μm 、好ましくは3〜25 μm 、さらに好ましくは5〜15 μm の範囲であることが好適である。スラリーは塗工液として基材上に塗布し、前記の条件での加熱、乾燥され、電池負極が成形される。このとき炭素質材料と共に成形してもよい。また別法としてアルミ箔、銅箔などの集電体を基材として用いることもできる。また、かかる塗布方法としてリバースロール法、コンマバー法、グラビヤ法、エアナイフ法など任意のコーターヘッドを用

いることができる。乾燥方法には特に制限はないが、放置乾燥、送風乾燥機、温風乾燥機、赤外線加熱機、遠赤外線加熱機などが使用できる。

【0005】本発明の電池電極は水系電池、非水系電池のいずれにも使用し得るが、非水系電池の負極として用いた場合、特に優れた電池性能を得ることができる。本発明の電池電極を用いて、非水系電池を組み立てる場合、非水系電解液の電解質としては特に限定されないが、アルカリ二次電池での例を示せば、 LiClO_4 、 LiBF_4 、 LiAsF_6 、 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{Li}$ 、 LiPF_6 、 LiI 、 LiAlCl_4 、 NaClO_4 、 NaBF_4 、 NaI 、 $(n\text{-Bu})_4\text{NClO}_4$ 、 $(n\text{-Bu})_4\text{NBF}_4$ 、 KPF_6 などが挙げられる。また用いられる電解液の有機溶媒としては、例えばエーテル類、ケトン類、ラクトン類、ニトリル類、アミン類、アミド類、炭素化合物、塩素化炭化水素類、エステル類、カーボネート類、ニトロ化合物、リン酸エステル系化合物、スルホラン系化合物などを用いることができるが、これらのうちでもエーテル類、ケトン類、ニトリル類、塩素化炭化水素類、カーボネート類、スルホラン系化合物が好ましい。これらの代表例としては、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、アニソール、モノグリム、アセトニトリル、プロピオニトリル、4-メチル-2-ペンタノン、ブチロニトリル、バレロニトリル、ベンゾニトリル、1,2-ジクロロエタン、γ-ブチロラクトン、ジメトキシエタン、メチルフォルメイト、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジメチルチオホルムアミド、スルホラン、3-メチルスルホラン、リン酸トリメチル、リン酸トリエチルおよびこれらの混合溶媒などを挙げることもできるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。また、用いる正極材料としては特に限定されるものではないが、例示すれば、 MnO_2 、 MoO_3 、 V_2O_5 、 V_6O_{13} 、 Fe_2O_3 、 Fe_3O_4 、 $\text{Li}_{(1-x)}\text{CoO}_2$ 、 $\text{Li}_{(1-x)}\cdot\text{NiO}_2$ 、 $\text{Li}_x\text{Co}_y\text{Sn}_z\text{O}_2$ 、 TiS_2 、 TiS_3 、 MoS_3 、 FeS_2 、 CuF_2 、 NiF_2 などの無機化合物、フッ化カーボン、グラファイト、気相成長炭素繊維および/またはその粉砕物、PAN系炭素繊維および/またはその粉砕物、ピッチ系炭素繊維および/またはその粉砕物などの炭素材料、ポリアセチレン、ポリ-p-フェニレン等の導電性高分子などが挙げられる。特に $\text{Li}_{(1-x)}\text{CoO}_2$ 、 $\text{Li}_{(1-x)}\text{NiO}_2$ 、 $\text{Li}_x\text{Co}_y\text{Sn}_z\text{O}_2$ 、 $\text{Li}_{(1-x)}\text{Co}_{(1-x)}\text{Ni}_y\text{O}_2$ などのリチウムイオン含有複合酸化物を用いた場合、正負極共に放電状態で組み立てることが可能となり好ましい組み合わせとなる。さらに、要すればセパレーター、集電体、端子、絶縁板などの部品を用いて電池が構成される。また、電池の構造としては、特に限定されるものではないが、正極、負極、

(4)

特開平8-250123

5

6

さらに要すればセパレータを単層または複層としたペーパー型電池、または正極、負極、さらに要すればセパレータをロール状に巻いた円筒状電池などの形態が一例として挙げられる。

【0006】

【実施例】以下に実施例にて本発明をさらに詳しく説明する。なお、本発明でゲル含量は下記のようにして求める。

ゲル含量の測定法；0.5Nアンモニア水および0.5N塩酸でpH8に調整したラテックスを120℃で1時間乾燥させて成膜させた後、ポリマー重量の100重量部のトルエンに浸せきし、3時間振とう後200メッシュのフィルターで濾過して不溶分を採取し、120℃で1時間乾燥させて不溶分の重量を測定し、次式でゲル含量を求めた。

ゲル含量 = (トルエン不溶分重量 / 浸せき前重量) × 100 (%)

実施例1～6、比較例1～3

ニードルコークス粉砕品(平均粒径12μm)100重量部と表1のポリマー組成で乳化重合して得られたスチレンブタジエン共重合体ラテックス固形分で6重量部、*

* 増粘剤としてカルボキシメチルセルロース水溶液を固形分で1重量部、0.5Nアンモニア水0.5重量部を加え、よく混合分解して塗工液を得た。厚さ10μmのニッケル金属箔を基材としてロールコーターでこの塗工液を120g/m²の厚さで塗工し乾燥した。これにより厚さ130μmのシート状の負電極を得た。一方平均粒径2μmのL:1.03C:0.95Sn:0.042O₂100重量部とグラファイト粉7.5重量部、アセチレンブラック2.5重量部を混合し、フッ素ゴムのメチルイソブチレン溶液(濃度4重量%)を50重量部に加え混合攪拌し塗工液とした。市販A1箔(厚さ15μ)を基材としてこの塗工液を290g/m²で塗布乾燥し、厚さ110μmの正電極を得た。この負極、正電極を0.9cm×5.5cmに切り出してリチウム二次電池を組み立てた。これを実施例1～6、比較例1～3とする。この電池を4.2Vまで充電し、10mAで2.5Vまで放電するサイクルを繰り返した。これらの電池の充放電サイクルにおける過電圧、充放電サイクルでの容量保持率、促進保存条件下での容量変化を表2に示す。

【0007】

【表1】

	実 施 例						比 較 例		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3
BD	65	65	65	43	85	44	65	37	37
ST	32	33	27	49	12	43	33	85	50
MMA	—	—	5	5	—	10	—	5	10
アクリル酸	1	—	2	1	1	1	—	1	1
イタコン酸	2	2	1	2	2	2	2	2	2
ゲル含量 (WT%)	52	71	23	50	70	72	77	51	69

BD：ブタジエン
ST：スチレン

【0008】

※ ※ 【表2】

		過電圧 V	容量保持率(%) (対1サイクル目)			100%充電して 10℃×10日間保存後の 容量の低下率 (%)
			10 サイクル	100サイクル	300サイクル	
実 施 例	1	0.01	99.9	98.1	97.2	3.2
	2	0.02	99.8	97.1	96.2	4.2
	3	0.02	99.9	98.1	97.1	3.7
	4	0.01	99.8	97.8	96.0	3.2
	5	0.01	99.8	99.2	96.6	4.0
	6	0.01	99.8	98.1	95.2	5.3
比 較 例	1	0.06	99.0	97.2	82.1	24.7
	2	0.08	98.7	92.1	80.0	17.6
	3	0.10	99.0	90.0	75.1	21.6

【0009】

50 【発明の効果】本発明の電池バインダーは高性能の電

(5) 特開平8-250123
7 池. 特に充放電回数が大きく、長期の使用と保存に耐え
8 る二次電池を得るために好適である。